

YAYLIK TELLER

DIN NORM	EURO NORM	MALZEME NO	TS NORM	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KULLANIMLA İLGİLİ ÖZELLİKLER
DIN 17223-1-A	EN 10270-1-A	1.0500	TS 2500-1 EN 10270-1-SL	-15 ila +80 °C	Düşük statik yüklere maruz çekme,basma,burulma yayları
DIN 17223-1-B	EN 10270-1-B	1.0600	TS 2500-1 EN 10270-1-SM	-15 ila +80 °C	Orta yüksek statik yükler ve nadiren dinamik yüklere maruz,çekme. basma,burulma yayları
DIN 17223-1-B	EN 10270-1-B	1.0600	TS 2500-1 EN 10270-1-DM	-15 ila +80 °C	Orta yüksek dinamik yüklere maruz çekme ,basma,burulma yayları ve aşırı bükülecek olan yay biçimleri için
DIN 17223-1-C	EN 10270-1-C	1.1200	TS 2500-1 EN 10270-1-SH	-15 ila +80 °C	Yüksek statik yüklere veya hafif dinamik yüklere maruz çekme, basma ve burulma yayları
DIN 17223-1-C	EN 10270-1-C	1.1211	TS 2500-1 EN 10270-1-DH	-15 ila +80 °C	Yüksek statik yüklere veya orta seviyede dinamik yüklere maruz çekme,basma ve burulma yayları